



ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ
INNOVÁCIÓS KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG
H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf : 69.
Telefon: +36 (1) 372-6100 Fax: +36 (1) 386-8794
E-mail: info@emi.hu Honlap: http://www.emi.hu

SOCIÉTÉ D'UTILITÉ PUBLIQUE POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET L'INNOVATION DU BÂTIMENT
NON-PROFIT COMPANY FOR QUALITY CONTROL AND INNOVATION IN BUILDING
GEMEINNÜTZIGE GESELLSCHAFT FÜR QUALITÄTSKONTROLLE UND INNOVATION IM BAUWESEN

TMI-242/2008

IGAZOLÁS

az **A-917/2001** számú Építőipari Műszaki Engedéllyel (ÉME) rendelkező

Stufex R 506 tűzvédő festékbevonat rendszer

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGÉRŐL

A termék megnevezése: Stufex R 506 tűzvédő festékbevonat rendszer

Kérelmező és a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás (TMI) jogosultja: a gyártó

Gyártó: STUFEX S.p.A.

I-32014 Ponte nelle Alpi (BL), Olaszország

Jelen igazolást az ÉMI Kht. az **A-917/2001** számú, **2008. szeptember 17-én** kelt
Építőipari Műszaki Engedélyben részletezett vizsgálati eredmények értékelése alapján,
továbbá a hátoldalon (és pótlapo(ko)n) rögzített adatok, feltételek és szabályozások mellett
adja ki.


Az építési termék alkalmazási területe:

Teherhordó acélszerkezetek tűzállósági határértékének növelése beltérben.

A Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás **2013. szeptember 30-ig** érvényes.

Budapest, 2008. szeptember 30.

P.H.


Dr. Bánky Tamás
tudományos igazgató

Ez a Tűzvédelmi Megfelelőségi Igazolás 3 oldalt és - mellékletet tartalmaz, amely(ek) e dokumentum részét képezi(k).

KBiA-X-1-2006.05.11.

A vizsgáló egység megnevezése:

ÉMI Kht. Tűzvédelmi Tudományos Osztály (1113 Budapest, Diószegi út 37.) és
Tűzvédelmi Laboratórium* (2000 Szentendre, Dózsa György út 26.)

* A Tűzvédelmi Laboratórium teljes jogú tagja az EGOLF (European Group of Organisations for Fire Testing; Inspection and Certification - Tűzvédelmi vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek Európai Csoportja) szervezetének.

A termék vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok, szabványok, előírások:

MSZ 14800-1:1989, 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel hatályba léptetett OTSZ 5. rész, OTÉK

A termék rövid leírása és műszaki adatai:

A Stufex R 506 fehér színű, oldószer bázisú, hőre habosodó tűzvédő festékbevonat rendszer.
A tűzvédő bevonatrendszer felépítése:

- ◆ 0,5 óra tűzállósági határértékhez:
 - 1 réteg Stufex R 165 korróziógátló alapozó – 50 µm
 - Stufex R 506 tűzvédő festék – 680 µm
 - Stufex R 513 fedő festék – 50 µm

Száraz összrétegvastagság: **780 µm**

- ◆ 0,75 óra tűzállósági határértékhez:
 - 1 réteg Stufex R 165 korróziógátló alapozó – 50 µm
 - Stufex R 506 tűzvédő festékbevonat – 2050 µm
 - Stufex R 513 fedő festék – 50 µm

Száraz összrétegvastagság: **2150 µm**

Tervezési/megfelelőség igazolási/típusvizsgálati értékek

Termékjellemzők (és mértékegységeik)	Érték/adat	Vizsgálati/értékelési mód
Tűzállósági határérték (perc)	R 30 R 45	MSZ 14800-1:1989 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet
Minimális száraz összrétegvastagság (µm) • 30 perc • 45 perc	780 2150	Helyszíni ellenőrzés

Feltételek, amelyek mellett a termék a tervezett felhasználásra alkalmas:

A bevonatrendszerrel minimum 780 µm száraz összrétegvastagság mellett 0,5 óra, 2150 µm száraz összrétegvastagság mellett 0,75 órás tűzállósági határérték biztosítható.

A termék alkalmazása 5 mm-nél kisebb falvastagságú teherhordó acélszerkezetek esetén csak az ÉMI Kht. szakértői közreműködése mellett történhet.

A Stufex R 506 tűzvédő festékbevonat rendszer beltérben, max. 75 % relatív páratartalom mellett alkalmazható.

A termékekből kialakított bevonat csak a gyártó által megadott technológiával kivitelezhető.

A termékhez a kivitelezési útmutató (használati utasítás) magyar nyelvű változatát mellékelni kell.

A termékek alkalmazásakor a gyártó által készített kivitelezési útmutató, műszaki adatlap előírásait be kell tartani, különös tekintettel az alkalmazási technikákra vonatkozóan (minimális vastagságok, stb.).


A TMI jogosultja köteles bejelenteni a termék konstrukciójában, anyagában vagy előállítása körülményeiben bekövetkezett minden változást. Ezt követően az ÉMI Kht. dönti el, hogy a TMI továbbra is érvényben maradhat, vagy új eljárást kell kezdeményezni a TMI visszavonása mellett.

Ez a TMI nem terjed ki a termék összes műszaki jellemzőjére, nem helyettesíti a termék forgalmazásához, felhasználásához, beépítéséhez, használatához szükséges egyéb engedélyeket (pl. Építőipari Műszaki Engedély) és nem jogosítja fel a gyártót vagy forgalmazót a CE megfelelőségi jelölés feltüntetésére a terméken vagy annak csomagolásán.

A TMI csak teljes terjedelmében sokszorosítható. Kivonatos közléséhez az ÉMI Kht. előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.



(Somorjai Antal)
témafelelős



(Szirmai Attila)
a Tűzvédelmi Laboratórium
vezetője



(Dr. Kovács Károly)
divízióvezető